


Konstrukce: 7x7, potažené PVC

Konstrukce lana:

6x7, 7x7,

6x19, 7x19,

Potažené PVC



Konstrukce	Průměr (mm)	(kg/100 m) Přibližná hmotnost		(MPa) Třída pevnosti lana					
				1670		1770		1960	
				(KN) Minimální síla při přetržení					
		FC	IWRC/ WSC	FC	IWRC/ WSC	FC	IWRC/ WSC	FC	IWRC/ WSC
6x7	1.5-2.0	1,01	1,08	1,28	1,35	1,32	1,43	1,46	1,58
	2.0-3.0	2,03	2,17	2,22	2,4	2,35	2,54	2,6	2,81
	2.0-4.0	2,9	3,05	2,22	2,4	2,35	2,54	2,6	2,81
	3.0-4.0	4,03	4,36	4,99	5,4	5,29	5,72	5,85	6,33
	3.0-5.0	5,16	5,48	4,99	5,4	5,29	5,72	5,85	6,33
	4.0-5.0	6,74	7,32	8,87	9,59	9,4	10,2	10,4	11,3
	4.0-6.0	8,12	8,69	8,87	9,57	9,4	10,2	10,4	11,3
	5.0-6.0	10,2	11,1	13,9	15	14,7	15,9	16,3	17,6
	5.0-7.0	11,8	12,7	13,9	15	14,7	15,9	16,3	17,6
	6.0-8.0	16,1	17,4	20	21,6	212	22,9	23,4	25,3
	8.0-10.0	27	29,3	35,5	38,4	37,6	40,7	41,6	45
	10.0-12.0	40,1	43,2	55,4	60	58,8	63,5	65,1	70,4
6x19	3.0-4.0	4,04	4,48	4,61	4,99	4,89	5,29	5,41	5,86
	3.0-5.0	5,16	5,6	4,61	4,99	4,89	5,29	5,41	5,86
	4.0-5.0	6,75	7,53	8,2	8,87	8,69	9,4	9,63	10,4
	4.0-6.0	8,12	8,9	8,2	8,87	8,69	9,4	9,63	10,4
	5.0-6.0	10,2	11,4	12,8	13,9	13,6	14,7	15	16,3
	5.0-7.0	11,8	13	12,8	13,9	13,6	14,7	15	16,3
	6.0-8.0	16,1	17,9	18,5	20	19,6	21,2	21,7	23,4
	8.0-10.0	27	30,1	32,8	35,5	34,8	37,6	38,5	41,6
	10.0-12.0	40,1	45,5	51,3	55,4	54,4	58,8	60,2	65,1
	12.0-14.0	57	64,1	73,8	79,8	782	84,6	86,6	93,7
	14.0-16.0	76,3	85,9	100	109	107	115	118	127